



Производственно-технологическая лаборатория ПАО "КИРОВОГРАДГРАНИТ"

ПАСПОРТ

Наименование предприятия Новоапловский гранитный карьер
Дата выдачи паспорта 2013 год
Потребитель _____
Наименование продукции Смесь гранитная фракций 5-20 мм

Наименование показателя	По ДСТУ Б В.2.7-75-98	Фактически
1. Зерновой состав:		
Полный остаток на ситах, % по массе	От 90 до 100	97,35%
Д	От 30 до 80	65,5%
0,5 (д +Д)	До 10	8,6%
Д	До 0,5	-
1,25 Д	до 35 %	
2. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм:		22%
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц:	До 1 %	0,8%
В том числе глины в комках:	0,25 %	-
4. Содержание зерен слабых пород в % по массе:	5	-
5. Марка щебня по дробности:	800 – 1400	1200
6. Морозостойкость:	Мрз 300	300
7. Объемная насыпная масса:		1,300 т/м ³

8. Радиационный **Соответствует первому** классу строительных материалов
замер:

Свидетельство про аттестацию лаборатории № 2855 от 15.05.2012, действительно до 15.05.2015 года.

Начальник лаборатории



Е.В. Захарченко