



Производственно-технологическая лаборатория  
ПАО "КИРОВОГРАДГРАНИТ"

ПАСПОРТ

Наименование предприятия  
Дата выдачи паспорта  
Потребитель  
Наименование продукции

Помошнянский гранитный карьер

2013 год

Щебень гранитный фракции 20-40 мм

Наименование показателя	По ДСТУ Б В.2.7-75-98	Фактически
1. Зерновой состав:		
Полный остаток на ситах, % по массе	От 90 до 100	98,7%
	От 30 до 80	64,85%
	До 10	5,6%
	До 0,5	-
2. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм:	до 35 %	26%
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц:	До 1 %	0,7%
В том числе глины в комках:	0,25 %	-
4. Содержание зерен слабых пород в % по массе:	5	-
5. Марка щебня по дробности:	800 – 1400	1200
6. Морозостойкость:	Мрз 300	300
7. Объемная насыпная масса:		1,270 т/м <sup>3</sup>

8. Радиационный замер: Соответствует **первому** классу строительных материалов

Свидетельство про аттестацию лаборатории № 2855 от 15.05.2012, действительно до 15.05.2015 года.

Начальник лаборатории



Е.В. Захарченко