



Виробничо-технологічна лабораторія ПАТ «КІРОВОГРАДГРАНІТ»

ПАСПОРТ

Назва підприємства

ТОВ «ТД «КІРОВОГРАДГРАНІТ»» Новгородківський
гранітний кар'єр

Дата видачі паспорту

2026 рік

Замовник

Назва продукції

Щебенево-піщана суміш з граніту фракції 0-40 мм

Назва показника		По ДСТУ 9177-2:2022	Фактично
1. Зерновий склад:			
Повний залишок на ситах, % по масі			
	70 мм	-	-
	40 мм	0-15	13,1 %
	20 мм	20-40	32,4%
	10 мм	35-60	47,55%
	5 мм	45-70	54,2%
	2,5 мм	55-80	63,8%
	0,63 мм	65-90	74,9%
	0,16 мм	75-92	83,55%
	0,05 мм	80-93	92,95%
2. Вміст зерен пластинчастої (лещадної) та голчастої форм:		до 35%	17%
3. Вміст пиловидних і глинистих часток:		до 7%	5,0%
В тому числі глини в грудках:		до 0,25%	-
4. Марка щебеню по міцності:		800-1400	1200
5. Морозостійкість:		Мрз 300	300
6. Об'ємно насипна щільність:			1,550 т/м

7. Радіаційні
властивості:

Відповідає першому класу будівельних матеріалів

Сертифікат лабораторії № 22/2 від 01.06.2026, дійсний до 01.06.2028 року.



Начальник лабораторії

О.П. Гамарець