



# Виробничо-технологічна лабораторія ПАТ "КІРОВОГРАДГРАНІТ"

## ПАСПОРТ

Назва підприємства

**ТОВ «ТД «КІРОВОГРАДГРАНІТ»» НОВОПАВЛІВСЬКИЙ  
ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР**

Дата видачі паспорту

**2026 РІК**

Замовник

Назва продукції

**Щебінь щільний природний гранітний фракції 10-20 мм**

| Назва показника                                            | ТУ У 08. Л-39839239-001:2026 | Фактично      |                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|------------------------|
| 1. Зерновий склад:                                         |                              |               |                        |
| Повний залишок на ситах, % по масі                         | Д                            | Від 90 до 100 | 98,05%                 |
|                                                            | 0,5 (Д +Д)                   | Від 30 до 80  | 56,8%                  |
|                                                            | Д                            | До 10         | 6,75%                  |
|                                                            | 1,25 Д                       | До 0,5        | -                      |
| 2. Вміст зерен пластинчастої (лещадної) та голчастої форм: |                              | до 35 %       | 11%                    |
| 3. Вміст пиловидних і глинистих часток:                    |                              | До 1 %        | 0,7%                   |
| В тому числі глини в грудках:                              |                              | 0,25 %        | -                      |
| 4. Вміст зерен слабих порід в % по масі:                   |                              | 5             | -                      |
| 5.Марка щебеню по міцності:                                |                              | 800 – 1400    | 1200                   |
| 6. Морозостійкість:                                        |                              | Мрз 300       | 300                    |
| 7. Об'ємно насипна щільність:                              |                              |               | 1,360 т/м <sup>3</sup> |

Відповідає **першому** класу будівельних матеріалів

Сертифікат лабораторії № 22/26 від 01.06.2026, дійсний до 01.06.2028 року.

Начальник лабораторії



О.П. Гамарець