



# Виробничо-технологічна лабораторія ПАТ "КІРОВОГРАДГРАНІТ"

## ПАСПОРТ

Назва підприємства

ТОВ «ТД «КІРОВОГРАДГРАНІТ»» Помічнянський  
гранітний кар'єр

Дата видачі паспорту

2026 рік

Замовник

Назва продукції

Щебенево-піщана суміш з граніту фракції 0-40 мм

| Назва показника                                            | По ДСТУ 9177- 2:2022 | Фактично  |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 1. Зерновий склад:                                         |                      |           |
| Повний залишок на ситах, % по масі                         | 70 мм                | -         |
|                                                            | 40 мм                | 0-15      |
|                                                            | 20 мм                | 20-40     |
|                                                            | 10 мм                | 35-60     |
|                                                            | 5 мм                 | 45-70     |
|                                                            | 2,5 мм               | 55-80     |
|                                                            | 0,63 мм              | 65-90     |
|                                                            | 0,16 мм              | 75-92     |
|                                                            | 0,05 мм              | 80-93     |
| 2. Вміст зерен пластинчастої (лещадної) та голчастої форм: | до 35%               | 23%       |
| 3. Вміст пиловидних і глинистих часток:                    | до 7%                | 5,0%      |
| В тому числі глини в грудках:                              | до 0,25%             | -         |
| 4. Марка щебеню по міцності:                               | 800-1400             | 800       |
| 5. Морозостійкість:                                        | Мрз 300              | 300       |
| 6. Об'ємно насипна щільність:                              |                      | 1,550 т/м |

7. Радіаційні  
властивості:

Відповідає першому класу будівельних матеріалів

Сертифікат лабораторії № 22/26 від 01.06.2026, дійсний до 01.06.2028 року.

Начальник лабораторії



О.П. Гамарець